

Acriflex Acrílico



1. DESCRIÇÃO

Acriflex Acrílico é um produto aditivado com resinas acrílicas que por sua composição especialmente elaborada, proporciona um acabamento fino e acetinado, oferecendo flexibilidade e impermeabilidade.

2. CLASSIFICAÇÃO

Acriflex Acrílico atende os requisitos de classificação *AR-II* de acordo com a *NBR 14992/2003*.

3. INDICAÇÃO

Indicada para ambientes internos, externos, piscinas, saunas, fachadas e em todos os tipos de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras ornamentais, pastilhas de vidro, de porcelana e cerâmicas com juntas de assentamento 1 a 5 mm.

4. NÃO INDICADO PARA

Acriflex Acrílico não é indicado para aplicações em superfícies pintadas, enceradas, engorduradas, úmidas ou outra superfície que venha a prejudicar sua aderência e em ambientes com temperaturas constantes menores que 5°C e maiores que 40°C (exemplos: câmaras frigoríficas, interiores de churrasqueiras, fogões a lenha, fornos a lenha e lareiras).

5. PREPARO

- Prepare o rejuntamento em um recipiente limpo e isento de poeira. Em local protegido de chuva, sol intenso e vento;
- Adicione água limpa e fria de acordo com o especificado na etiqueta de código de barras do produto;
- Com uma colher de pedreiro fricione a mistura de rejuntamento nas paredes e fundo do recipiente até obter uma pasta homogênea e sem grumos secos;
- Não adicione outros produtos ao rejuntamento, pois já contêm em sua fórmula todos os ingredientes necessários.

6. PROCEDIMENTOS

- Limpe as juntas antes da aplicação do rejunte, retirando poeiras, gorduras/ceras e o excesso da argamassa de assentamento aflorada;
- Sempre umedeça as juntas, sem saturá-las antes de iniciar a aplicação do rejuntamento, principalmente em ambientes quentes e secos;
- Utilize o *Acriflex Acrílico* em no máximo 1 hora após o preparo.

7. APLICAÇÃO

- Observe um intervalo mínimo de 72 horas (para argamassa de secagem lenta) após o assentamento do revestimento cerâmico antes de aplicar o rejuntamento, para assegurar a total secagem da argamassa de assentamento;
- Aplique o rejuntamento com espátula de borracha macia e flexível na diagonal das placas cerâmicas, em movimentos cruzados em forma de "X", sempre removendo os excessos antes de secar;

Acriflex Acrílico

- Aplique em pequenas áreas para limpar progressivamente.

8. LIMPEZA E ACABAMENTO

- Após 15 a 30 minutos, dar o acabamento com uma esponja levemente úmida. Umedecer o rejunte por pelo menos 60 minutos com uma esponja macia, limpa e úmida;
- A limpeza final poderá ser feita 6 horas após a aplicação utilizando água e detergente neutro;
- Em piscinas aguardar pelo menos 14 dias para enchimento de água.

9. CUIDADOS A SEREM TOMADOS

- A cor e a textura final dependerão das condições da aplicação, fator fora do controle do fabricante. Verificar o resultado em uma pequena área antes de começar a aplicação.
- Não utilize água em excesso para não prejudicar a cor e o desempenho do rejuntamento *Acriflex Acrílico*;
- Peças com superfícies porosas devem ser protegidas antes da aplicação do rejuntamento (utilizar um protetor de assentamento indicado pelo fabricante da cerâmica, ex: cera líquida), para evitar a formação de manchas por impregnação através dos poros;
- Ao utilizar o protetor de superfícies não deixe que o mesmo escorra pelas juntas, pois poderá prejudicar a aderência do rejunte na lateral da cerâmica;
- Ao rejuntar peças com detalhes decorativos em ouro, prata e outros materiais não resistentes à abrasão, bem como peças em alumínio, proteja-as antes de iniciar a aplicação, pois o rejuntamento contém em sua composição matérias-primas que podem reagir provocando manchas e riscos;
- Em áreas externas evitar a aplicação sob a ação de sol muito forte, chuva ou vento. Após aplicação proteger com uma lona plástica onde for aplicar o rejuntamento, por pelo menos 6 horas;
- Não aplicar o rejuntamento *Acriflex Acrílico* em locais onde a temperatura esteja abaixo de 5° C e acima de 40° C;
- Cuidado com o pó ou outras partículas de materiais que possam vir de outros setores da obra, impregnando o rejuntamento ainda úmido, promovendo alterações na cor e no acabamento;
- Respeitar a largura das juntas de assentamento indicadas pelo fabricante da cerâmica;
- Em todas as aplicações, as normas NBR vigentes devem ser respeitadas.

10. ATENÇÃO

- Utilize óculos de segurança e luvas de proteção durante o manuseio do produto;
- Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças e animais;
- Em caso de ingestão acidental, procure auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância e se necessário procure um médico.

Acriflex Acrílico**11. CONSUMO (Kg/m²):**

Formato (cm)	Espessura (cm)	Largura da junta (mm)				
		1	2	3	4	5
5x10	7,5	0,44	0,88	1,33	1,77	2,21
7,5x7,5	7,5	0,39	0,79	1,18	1,57	1,97
10x10	8,0	0,31	0,63	0,94	1,26	1,57
15x15	8,0	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05
15x30	10,0	0,19	0,39	0,59	0,79	0,98
20x20	8,0	0,15	0,31	0,47	0,63	0,79
20x25	8,0	0,14	0,28	0,42	0,57	0,71
20x30	8,5	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70
25x25	8,0	0,12	0,25	0,38	0,50	0,63
30x30	8,0	0,10	0,21	0,31	0,42	0,52
30x40	9,0	0,10	0,21	0,31	0,41	0,52
30x60	10,0	0,10	0,20	0,29	0,39	0,49
40x40	9,0	0,09	0,18	0,27	0,35	0,44
45x45	9,0	0,08	0,16	0,24	0,31	0,39
60x60	10,0	0,06	0,13	0,20	0,26	0,33
60x120	13,0	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32

12. LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO

72 horas após a aplicação do rejuntamento *Acriflex Acrílico*, observando sempre o tempo de liberação de acordo com o fabricante da argamassa colante utilizada no assentamento.

13. ESTOCAGEM

Para a preservação da qualidade do produto, a estocagem deve ser feita em local protegido de chuva e sol, seco e arejado, sobre estrados onde as pilhas não devem ultrapassar 1,5 m de altura.

14. PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa na etiqueta da tampa desta embalagem, desde que preservado em sua embalagem original, fechada, sem avarias e estocado de maneira adequada.